

Domus Aqua



Полуматовая водно-дисперсионная краска для деревянных фасадных поверхностей

- Содержит деревозащитные компоненты
- Образует атмосферостойкое покрытие с повышенной эластичностью и высокой адгезией. Покрытие устойчиво к перепадам влажности и температуры
- Покрытие обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами
- Обладает отличной укрывистостью
- Быстро высыхает

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против грибка и водорослей
Связующее	Дисперсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	41%
Плотность	1,3 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4-6 часов
Расход на один слой	До 13 м ² /л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Асomiх
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Степень блеска



Gardner 60°

Описание

Полуматовая водно-дисперсионная краска для деревянных фасадов. Образует эластичную пленку, устойчивую к воздействию ультрафиолета, атмосферных осадков, перепадам влажности и температуры. Покрытие придает поверхности хорошие водо- и грязеотталкивающие свойства. Обладает хорошей укрывистостью и адгезией к поверхности. Быстро сохнет. Легко наносится, не образуя потеков. Содержит активные деревозащитные добавки.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для окрашивания новых, а также ранее покрытых поверхностей из пиленой и строганой древесины, таких как бревна, брус, доски, планки, фурнитура. Рекомендуется для окраски стен деревянных фасадов, беседок, заборов, окон, дверей, флагштоков. Возможно нанесение на металлические и бетонные поверхности при условии соответствующей подготовки поверхности к окрашиванию.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности с помощью грунтовочной краски для деревянных поверхностей Dulux Domus Base. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление

Для нанесения кистью и валиком разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар (197 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 30-60°.

Упаковка


 1 л


 2,5 л


 10 л