

# Diamond Glaze

Две формы выпуска: полуматовый (45) и глянцевый (80)



## Технические данные

Связующее	Акрил-уретановый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, короткошерстный валик, аппликатор для лакировки пола
Сухой остаток (масс)	30%
Плотность	1,1 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Цвет	Бесцветный
Расход на один слой	До 20 м <sup>2</sup> /л
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

## Степень блеска



Gardner 60°

Упаковка



## Паркетный лак на водной основе

- Образует покрытие в 10 раз прочнее аналогичных продуктов
- Обладает повышенной эластичностью и износостойкостью
- Покрытие устойчиво к ударам, царапинам, к большинству средств бытовой химии, спиртам, горячей воде
- Подчеркивает естественную красоту древесины
- Обладает экономичным расходом
- Быстро высыхает
- Не имеет резкого запаха

### Описание

**Технология Diamond — это красота и алмазная прочность покрытия.** Паркетный лак на водной основе. Изготовлен по технологии **Diamond**, обеспечивающей в 10 раз большую прочность образующегося покрытия, а также великолепные декоративные свойства по сравнению с аналогичными составами. Образует прочное, устойчивое к абразивному износу покрытие, при минимальной толщине лаковой пленки. Лакированная поверхность устойчива к большинству бытовых химикатов, спиртам и горячей воде. Выдерживает регулярное мытье с применением моющих средств. Быстро сохнет. Хорошо разравнивается. Не имеет резкого запаха. Легко наносится. Обладает экономичным расходом. Подчеркивает естественную красоту древесины.

### Область применения

Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных и паркетных полов, а также поверхностей из ДСП, ДВП, пробковых поверхностей в помещениях с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как спальни, гостиные, холлы, коридоры, лестницы, приемные и т. п.) Не подходит для ламинированных поверхностей.

### Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать, не допуская образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха <80%. В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак. При нанесении на больших площадях из-за быстрого высыхания лака необходимо соблюдать технологию «мокрого края».

### Разбавление

Разбавление не требуется. После длительного хранения допускается добавить незначительное количество воды (примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.