

Classic

Для наружных работ



Эффективная декоративная пропитка для защиты древесины

- Связующее продукта разработано с применением AWB-технологии
- Глубоко проникает в структуру древесины
- Препятствует грибковым заражениям древесины
- Образует очень прочное, полуматовое покрытие, стойкое к воздействию влаги и ультрафиолетового излучения
- Подчеркивает естественную красоту древесины
- Соответствует нормам Евросоюза по содержанию ЛОВ*

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против грибка и водорослей
Связующее	Алкидная смола, модифицированная алифатическими соединениями
Растворитель	Уайт-спирит
Сухой остаток	45%
Плотность	0,89 кг/л
Инструменты	Кисть
Время до нанесения следующего слоя	12-24 часа
Время полного высыхания	24-48 часов
Расход	Строганая древесина до 16 м ² /л Пиленая древесина до 9 м ² /л
Цвет	9 готовых цветов палитры Pinotex Classic
База	CLR
Колеровка	35 дополнительных оттенков по системе Acomix
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Описание

Эффективная декоративно-защитная пропитка для древесины. Связующее Pinotex Classic разработано на основе технологии AWB. AWB (AkzoNobel Wood protection Binder) — это уникальный комплекс современных технологий создания и производства связующего нового типа, благодаря которому активные вещества проникают глубже и вымываются медленнее. Содержит активные добавки против плесени и синевы. Окрашенная поверхность устойчива к воздействию солнца, дождя, снега и мороза. Пропитка легко наносится и быстро впитывается в поверхность древесины, образуя полуматовую пленку с высокими декоративными и защитными свойствами. Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Pinotex Base для защиты глубоких слоев древесины. Технология AWB в финишных пропитках и грунтовка Pinotex Base вместе обеспечивают двойную активную защиту поверхности древесины.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей из пиленой и строганой древесины, например, стен фасадов, беседок, садовой мебели, заборов, окон, дверей, навесов и т. п. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях. Идеально подходит для бревенчатых строений и полукруглых облицовочных профилей.

Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре не ниже +10°C и не выше +25°C, относительной влажности воздуха менее 80%, влажности древесины менее 18%. Особо тщательно пропитать торцевые поверхности обрабатываемой древесины. Наиболее эффективные защитные свойства покрытия достигаются при пропитывании древесины методом погружения (окунания). Каждый последующий наносимый слой делает цвет на поверхности более темным и более устойчивым к атмосферному воздействию. В процессе нанесения пропитка имеет молочный оттенок, окончательный цвет проявляется после высыхания.

Разбавление

Разбавление не требуется. При необходимости осветления выбранного оттенка разбавить в соотношении не более 1 части пропитки Classic (CLR) на 2 части оттеночной.

* Директива 2004/42/CE Европейского парламента и Европейского совета от 21 апреля 2004 года по ограничению выбросов летучих органических веществ по причине использования в некоторых продуктах и покрытиях органических растворителей; является поправкой к Директиве 1999/12/CE

Упаковка

