

# Doors & Windows

Для наружных работ



## Высокоустойчивая пропитка для дверей и оконных рам

- Обработанные поверхности не слипаются после окрашивания
- На водной основе. Почти без запаха
- Глубоко проникает в структуру древесины
- Препятствует грибковым заражениям древесины
- Образует атмосферостойкое покрытие. Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами
- Содержит УФ-фильтр

### Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против грибка и водорослей, УФ-фильтр
Связующее	Эмульсия акрилового сополимера и алкидной смолы
Растворитель	Вода
Сухой остаток	33%
Плотность	1,05 кг/л
Инструменты	Кисть
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания	24 часа
Расход	Строганая древесина до 13 м <sup>2</sup> /л Пиленая древесина до 11 м <sup>2</sup> /л
Цвет	4 готовых цвета палитры Pinotex Doors & Windows
База	CLR
Колеровка	40 дополнительных оттенков по системе Acomix
Срок и условия хранения	2 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

### Описание

Высокоустойчивая декоративно-защитная пропитка на водной основе для окон и дверей. Содержит активные добавки против плесени и водорослей. Пропитка усилена УФ-фильтром, что позволяет обеспечить повышенную устойчивость окрашенной поверхности к воздействию солнца, дождя, снега, мороза. Пропитка легко наносится, быстро впитывается в поверхность древесины. Не имеет резкого запаха. Обработанные пропиткой поверхности не слипаются после окрашивания. Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Pinotex Wood Primer для дополнительной защиты глубоких слоев древесины.

### Область применения

Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей из строганой древесины, например, стен фасадов, беседок, заборов, окон, дверей, навесов и т. п. Особенно рекомендуется для нанесения на поверхности небольшой площади, соприкасающиеся с улицей, например, окна, двери, дверные коробки и т. п. Не рекомендуется для окраски больших площадей внутри помещения.

### Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10°C и не выше +25°C, относительной влажности воздуха менее 80%, влажности древесины менее 18%. Особо тщательно пропитать торцевые поверхности обрабатываемой древесины. Наиболее эффективные защитные свойства покрытия достигаются при пропитывании древесины методом погружения (окунания).

### Разбавление

Разбавление не требуется. При необходимости осветления выбранного оттенка разбавить в соотношении не более 1 части прозрачной пропитки Doors & Windows (CLR) на 2 части оттеночной.