

Tinova Professional

Для наружных работ

НОВИНКА



Сверхпрочное средство для защиты древесины

- До 12 лет защиты древесины!*
- На основе Advanced Hybrid Technology
- Препятствует грибковым заражениям древесины
- Обеспечивает долговременную защиту как глубоких, так и внешних слоев древесины
- Образует атмосферостойкое покрытие
- На водной основе, почти без запаха

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против грибка и водорослей
Связующее	Синтетические смолы
Разбавитель	Вода
Сухой остаток	53%
Плотность	1,03 кг/л
Инструменты	Кисть
Время до нанесения следующего слоя	24 часа
Время полного высыхания	48 часов
Расход	Строганая древесина: 8-12 м ² /л
Цвет	5 готовых цветов
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +10°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

*Подтверждено испытаниями независимой лаборатории Росхимтест

** По сравнению с другими продуктами ТМ Pinotex

*** При соблюдении технологии нанесения

Описание

Сверхпрочное** средство для защиты древесины на срок до 12 лет***. Высокоэффективная формула (Advanced Hybrid Technology™) включает в себя комбинацию смол, различных по химическому составу и размеру молекул. Это обеспечивает долговременную защиту как глубоких, так и внешних слоев древесины.

Смола с меньшим размером молекул, модифицированная активными антисептиками, глубоко проникает в структуру древесины, защищая ее от плесени и синевы. Смола с большим размером молекул образует на поверхности прочную пленку, которая защищает поверхность от атмосферных осадков и ультрафиолета.

Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Pinotex Base для дополнительной защиты глубоких слоев древесины.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей из строганой древесины, например фасадов деревянных домов, окон, дверей, навесов и т. п. Не рекомендуется использовать внутри помещений.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10°C и не выше +25°C, относительной влажности воздуха менее 80%, влажности древесины менее 18%. Особо тщательно окрасить торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

Разбавление

Не требуется.

Упаковка

0,75

2,5 л

5 л