

# Ключевые преимущества бренда

## Hammerite — бренд № 1 в категории «Металлозащита»

Отчет международной исследовательской компании GFK Retail panel, 2014

Многолетняя история экспертизы в защите металла от коррозии (с 1962 года!)

Тотальная защита металла до 8 лет! Срок защиты подтвержден независимой лабораторией



Изобретатель формулы 3 в 1


Прямо на ржавчину

## Уникальная технология DualTech

в Hammerite — усиленная двойная защита от воды и коррозии: не оставляет влагу на поверхности, блокирует появление ржавчины



Обыкновенная краска



HAMMERITE



## Чешуйчатая структура

создает дополнительный барьер на пути кислорода и воды к металлической поверхности

## Быстро высыхает: 4 часа\*

\* время до нанесения следующего слоя

## Экономичный расход

# №1 Rust Beater



## Антикоррозийный грунт для поверхностей из черных металлов

- Усиливает антикоррозионные свойства краски за счет фосфата цинка
- Идеален для применения во влажных климатических условиях
- Повышает адгезию финишного материала к поверхности
- Обладает отличной укрывистостью и выравнивает поверхность
- Легко наносится без разбрызгивания и потеков
- Быстро высыхает на поверхности

### Технические данные

Уникальные компоненты	Фосфат цинка
Связующее	Модифицированная алкидная смола
Разбавитель	Смесь углеводов и кетонов
Сухой остаток (по объему)	55 %
Плотность	1,24 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Время до нанесения финишного покрытия	Минимум 4 часа
Термостойкость покрытия	До +80 °С
Рекомендуемая толщина сухой пленки при расходе до 12 м²/л	>50 мкм
Расход	До 12 м²/л
Цвет	Коричневый
Ограничения	Беречь от огня
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

### Описание

В состав грунта входит фосфат цинка, что позволяет усилить антикоррозийную защиту на длительный срок. Идеален для применения в дождливых и приморских районах, в местах с повышенной влажностью (например, в подвалах, теплицах). Продукт легок в нанесении и создает прочную гладкую поверхность, готовую к окраске.

### Область применения

Для внутренних и наружных работ. Предназначен для грунтования поверхностей из черных металлов, например стальных и чугунных поверхностей. Подходит для грунтования гаражных ворот и ограждений, водосточных труб, желобов, перил, флажштоков, садового инструмента, садовой мебели, элементов декоративной отделки и т. п. Не подходит для окрашивания находящихся под водой поверхностей.

### Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать и при необходимости разбавить в рекомендованной пропорции. Очистить поверхность от грязи, пыли, жира и рыхлой ржавчины. Рекомендуется наносить в один слой при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха <80%. Не рекомендуется наносить на цветные металлы. Последующее нанесение краски Hammerite или других алкидных красок — через 4 часа; акриловых, целлюлозных и полиуретановых — через 8 часов.

### Разбавление

Разбавить в соотношении не более 1 части Растворителя и Очистителя Hammerite на 10 частей грунтовочного состава. Использовать только Растворитель и Очиститель Hammerite.

Упаковка

0,25 л



2,5 л