

Alphacryl Plafond



Глубокоматовая акриловая краска для стен и потолков

- Образует покрытие с высокой степенью белизны
- Обладает увеличенным открытым временем, позволяя достичь идеально ровной поверхности
- Обладает высокой паропроницаемостью
- Устойчива к мытью без применения моющих средств
- Не желтеет

Технические данные

Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	51 %
Плотность	1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4–5 часов
Время полного высыхания покрытия	4–6 часов
Расход	9–11 м ² /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Цвет	Белый
База	W05
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов
Дополнительная информация	Устойчива к мытью без применения моющих средств по DIN EN 13300, класс 3

Описание

Глубокоматовая краска на основе дисперсии акрилового сополимера великолепно подходит для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью. Повышенное содержание диоксида титана (TiO₂) в составе краски наилучшим образом влияет на высокую степень белизны финишного покрытия. Увеличенное по сравнению с аналогами открытое время позволяет избежать нахлеста и достичь идеального результата при нанесении краски на поверхность. Матовая текстура позволяет скрыть небольшие дефекты поверхности.

Область применения

Для внутренних работ по полностью просохшим минеральным поверхностям (бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон и т.п.), древесно-стружечным плитам, обоям, а также ранее окрашенным поверхностям.

Особенности применения

Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая, структурно целая, без следов биопоражения. Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности ошлифуйте, удалив пыль. Проведите подготовку поверхности при помощи грунтовки **Sikkens Alphacryl Primer**, белой или заколерованной в выбранный цвет.

Нанесите один слой краски при помощи кисти, валика или безвоздушного распыления.

Примечание: краска Alphacryl Plafond не подходит для окрашивания поверхностей, покрытых ранее масляными или алкидными красками во влажных помещениях, таких как кухни и ванные комнаты.

Разбавление

Не требуется.

Распыление

При безвоздушном распылении рекомендуемое рабочее давление: 160–180 бар, диаметр сопла: 0,381–0,432 мм (0,015–0,017 дюйма).

Упаковка

