

Alphacoat



Матовая акриловая мелкозернистая текстурированная краска

- Создает матовую износостойкую поверхность с мелкозернистой текстурой
- Обладает высокой эластичностью и паропроницаемостью
- Образует прочное атмосферостойкое покрытие
- Проста в нанесении
- Не желтеет

Технические данные

Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель для строительного раствора
Сухой остаток (масс)	65 %
Плотность	1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	16 часов
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Расход	4–5 м ² /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Базы	W05, M15, N00
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов

Описание

Матовая акриловая текстурированная мелкозернистая краска для наружных работ. Образует прочное атмосферостойкое покрытие, обладающее высокой паропроницаемостью и влагостойкостью, позволяющее выводить лишнюю влагу из стен и не пропускать ее внутрь. Обладает высокой эластичностью, препятствующей появлению трещин при растяжении/сжатии поверхности от перепадов температур. Обладает высокой укрывистостью, рекомендуется наносить толстыми слоями до 300 мкм.

Область применения

Для наружных работ по полностью просохшим минеральным поверхностям (штукатурка, бетон, ячеистый бетон, кирпичная кладка и т.п.) и ранее окрашенным поверхностям.

Особенности применения

Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая (влажность менее 16 %), структурно целая, без следов биопоражения. Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности ошлифуйте, удалив пыль. Сильно впитывающие и пылящие поверхности рекомендуется обработать стабилизирующим грунтом **Sikkens Alpha Aquafix**.

Тщательно перемешайте содержимое банки.

Нанесите первый слой Alphacoat, разбавленного при необходимости водой на 5 %. Не менее чем через 16 часов нанесите второй слой краски. Рекомендуется проходить по каждому слою нанесенного продукта валиком из грубого пенопласта.

Разбавление

Для первого слоя не более 5 % воды.

