

# Rubbol BL Satura



## Полуматовая универсальная краска на основе алкидно-уретанового связующего

- Совмещает в себе высокую прочность алкидных и экологичность водных покрытий
- Наносится на широкую гамму строительных материалов внутри и снаружи помещений
- Обладает высокой пластичностью и износостойкостью
- Не желтеет
- Обладает отличной укрывистостью

### Технические данные

Связующее	Алкидно-уретановое связующее
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	50 %
Плотность	1,25 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	5 часов
Время полного высыхания покрытия	12–24 часа
Расход	12 м <sup>2</sup> /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Цвет	Белый
Базы	W05, M15, N00
Система колеровки	Асotix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов

### Описание

Полуматовая универсальная краска на основе алкидно-уретанового связующего. Сочетает в себе высокую прочность и пластичность алкидных покрытий и экологичность водных красок. Обладает хорошей адгезией как к классическим пористым, так и к сложным поверхностям. Легко наносится, образуя идеально гладкую поверхность.

Высокая пластичность позволяет сохранять структурную целостность покрытия при значительном колебании температуры окружающей среды.

Обладает высокими барьерными свойствами, препятствуя проникновению влаги внутрь поверхности.

### Область применения

Для внутренних и наружных работ по минеральным (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.) и сложным поверхностям со слабой адгезией (порошковые покрытия, жесткий ПВХ), а также древесине и ранее окрашенным поверхностям.

### Особенности применения

Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая и структурно целая, без следов биопоражения. Ранее окрашенные, гладкие и непористые поверхности необходимо обработать наждачной шкуркой, удалив пыль.

Нанесите на подготовленную поверхность один или два слоя грунтовки **Rubbol BL Primer**. Время высыхания между слоями — 5 часов.

После высыхания грунтовки слегка обработайте поверхность наждачной бумагой, удалив пыль при помощи щетки.

Нанесите два слоя финишного покрытия **Rubbol BL Satura**, время высыхания между слоями — 5 часов.

Температура воздуха и поверхности при нанесении от +7 °C до +30 °C.

### Разбавление

В зависимости от впитывающих свойств поверхности, до 5 %.