

# Alpha Elegance



## Матовая полупрозрачная эмульсия для создания декоративных эффектов

- Создает эффект непрерывного движения различных оттенков
- Обладает высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям
- Покрытие устойчиво к мытью с применением моющих средств
- Проста в нанесении
- Возможно создание перламутровых оттенков

### Технические данные

Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Валик, синтетическая губка
Сухой остаток (масс)	25 %
Плотность	1,00 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	8–12 часов
Расход	8–9 м <sup>2</sup> /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Базы	N00 — прозрачная, 950 — перламутровая
Система колеровки	АсomiX
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов
Дополнительная информация	Покрытие легко моется (более 10 000 циклов в соответствии с нормативами DIN №53778)

### Описание

Матовая полупрозрачная эмульсия является вторым, финишным компонентом итальянского декоративного покрытия Alpha Elegance. Покрытие обладает мелкозернистой текстурой с возможностью нанесения следующих цветовых эффектов: одноцветный, смягченный одноцветный, двухцветный, перламутровый. Поверхность, покрытая Alpha Elegance, обладает высокой стойкостью к истиранию, появлению царапин и износу. Легко наносится, практически не требуя специальных навыков.

### Область применения

Для внутренних работ по полностью просохшим минеральным поверхностям (штукатурка, бетон и т. д.), гипсокартону и ранее окрашенным поверхностям.

### Особенности применения

Нанести на поверхность один слой грунтовки

**Sikkens Alphacryl Primer**, разбавленной водой на 10 %.

Нанести 1–2 слоя пигментированного грунта с гранулированным наполнителем **Sikkens Fondo Alpha Effects**.

В зависимости от желаемого результата нанесите 1–2 слоя эмульсии Alpha Elegance, заколерованной в выбранный вами цвет. N00 — прозрачная база для колеровки, 950 — перламутр. Наносить равномерно при помощи валика с коротким ворсом, сразу после нанесения необходимо скорректировать покрытие круговыми движениями с помощью влажной синтетической губки.

### Разбавление

Не требуется.