

Cetol Filter 7 Plus



Полуматовая декоративная пропитка для защиты древесины

- Образует прочное атмосферостойкое защитное покрытие
- Обладает превосходной стойкостью к УФ-излучению
- Сохраняет и подчеркивает структуру древесины
- Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами
- Расход до 16 м²/л

Технические данные

Уникальные компоненты	УФ-фильтр
Связующее	Алкидная смола
Разбавитель	Уайт-спирит
Рабочие инструменты	Кисть
Сухой остаток (масс)	59 %
Плотность	0,93 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	16–24 часа
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Расход	16 м ² /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Цвет	9 готовых цветов: 000 — бесцветный, 006 — светлый дуб, 009 — темный дуб, 010 — орех, 020 — эбони (черный), 045 — махагон, 048 — палисандр, 077 — сосна, 085 — тик
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов

Описание

Полуматовая декоративная пропитка на основе нового поколения алкидных полимеров предназначена для защиты и декорирования деревянных поверхностей. Наличие в составе продукта высокотехнологичного УФ-фильтра способствует высокой устойчивости к воздействию на поверхность солнечных лучей и прочих атмосферных явлений. Полупрозрачная консистенция выгодно подчеркивает и сохраняет структуру древесины. Лаковая пленка, образующаяся в процессе полимеризации продукта, обладает высокими грязе- и водоотталкивающими свойствами.

Экономичный расход пропитки позволяет добиться отличного результата, используя меньший объем продукта по сравнению с аналогами.

Область применения

Для наружных работ. Предназначена для окраски деревянных фасадов, окон, дверей, настилов и прочих изделий из строганой древесины.

Особенности применения

Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая (влажность менее 16 %) и структурно целая, без следов биопоражения. При работе по ранее окрашенным поверхностям рекомендуется полностью удалить старое покрытие при помощи шлифовальной машины.

Нанесите один слой грунтовки **Sikkens Cetol HLS Plus** или **Cetol HLSe** выбранного цвета. Время высыхания до нанесения финишного слоя не менее 24 часов.

Слегка обработайте поверхность наждачной бумагой и удалите пыль.

Перемешайте пропитку перед применением, не разбавляя ее. Нанесите два слоя пропитки на поверхность с перерывом между слоями не менее 16 часов. Температура воздуха и поверхности при нанесении от +5 °C до +35 °C.

Разбавление

Не требуется.